合成基础油配方

Roelub H615

设计用于对大多数油脂敏感的橡胶O型圈，及金属间的滑动式轴装配润滑。



-40 ~ 170°C 工作温度 | 滴点 > 200°C | 保质期 5 年

-40~170°C	> 200°C	2500 N	5 年
工作温度范围	滴点 ASTM D-2265	四球测试 ASTM D2596	未开封保质期

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Rublue H615 橡胶O型圈装配润滑脂，是采用特殊合成基础油，并添加几种特殊稠化剂混合精制而成的，为油脂敏感的橡胶密封件提供安全可靠的装配润滑。

包装方式	20kg/装
订货号	400256
产品编号	R003

性能特点 KEY FEATURES

极低挥发性
不挥发性极低，高温下不扩散、不污染产品，信任度高

相容性优异
与橡胶和塑料接触兼容性良好，不会导致收缩与膨胀

抗微动腐蚀
不会分散、不会被甩出，具有良好的抗微动腐蚀性能

耐水能力强
耐水能力强，受水污染的情况下仍能保持完好的润滑膜

推荐应用 APPLICATIONS

设计用于三元异丙橡胶（EPDM）、苯乙烯丁二烯橡胶（SBR）、天然橡胶（NR）、丁腈橡胶（NBR）等对大多数油脂敏感的橡胶O型圈，及金属间的滑动接触式轴装配润滑。



EPDM	SBR	NR	NBR
三元异丙橡胶	苯乙烯丁二烯橡胶	天然橡胶	丁腈橡胶

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.89
滴点，ASTM D-2265	> 200°C
粘度，cSt @ 40°C	100
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265 – 295
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289	0 %
四球测试，ASTM D2596	2500 N
工作温度	-40 ~ 170 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

SEIVIO 比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn
Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有