SPECIAL LUBRICANT · TECHNICAL DATA

Rublue S523

硅橡胶润滑脂

专为硅橡胶等敏感密封件设计的 PFPE / PTFE 特种合成润滑脂

不溶胀 | 耐高低温 | 防水绝缘



-40~200℃	100 cSt	2800 N	5年
工作温度	粘度 @40℃	四球测试	未开封保质期

01 产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

PFPE 基础油 × 超精细 PTFE 稠化

采用低摩擦系数的 PFPE 为基础油，超精细 PTFE 稠化精制而成。专门用于润滑、保护硅橡胶等敏感密封件，兼具防水、绝缘、耐极端高低温特性；对橡胶、塑料、金属的材料兼容性强，可避免普通油脂腐蚀橡胶导致的密封失效。

02 性能特点 PERFORMANCE

敏感材料友好

接触塑料与橡胶，不溶胀、不收缩、不开裂、不褪色。

化学惰性防护

耐水、耐弱酸弱碱、耐紫外线，不易氧化，挥发性低。

宽温稳定运行

可在低温制冷、高温烘箱、真空系统等环境中稳定工作。

长效免维护

长期使用不易因挥发干化失去润滑，减少积灰结垢。

03 推荐应用 APPLICATIONS

液压 / 气动

阀门、管道 O 型圈装配润滑

汽车养护

车门胶条、火花塞护套、橡胶密封件

电力防护

电缆接头、高压绝缘子、接线端子防潮绝缘

包装方式 1kg/罐装

订货号 104098
版本 VG10085 · 2026.01.02

04 典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F（25°C）	1.95
滴点 ASTM D-2265	无
粘度 cSt @40°C	100
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596，N	2800
工作温度 °C	-40 ~ 200
保质期（未打开全密封）	5年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响性能的轻微变化；信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
info@seivio.cn · 0756-6840696

扫码访问官网