SEIVIO · SPECIAL LUBRICANTS

Cleanlub R200

低发尘润滑脂 · 无尘室环境专用

-40 ~ 180℃	3800 N	5 年
工作温度范围	四球极压测试	全密封保质期



01 · 产品描述



塞维欧 Cleanlub R200 低发尘润滑剂由高级合成油作为基础油，并配合使用复合锂基增稠剂与特殊添加剂，实现了优异的低发尘性能和传统低发尘润滑脂所不具备的较高的耐极压性，是一款适用于无尘环境的润滑脂。

- 合成基础油
- 复合锂基增稠剂
- 优异低发尘
- 高耐极压性

02 · 性能特点

极压抗磨

高负荷下油膜不破裂，防胶合与烧结

金属亲和

对金属具有亲和性，在表面形成能长期保持的固体润滑油膜

低氧化低挥发

低氧化及低挥发，良好的附着力，防止因转速过高被甩出

长效润滑

良好附着力防止高转速甩出，可满足长效润滑

抗水抗潮

稳定的抗剪切性能和出色的抗水、抗潮湿性能

低发尘

发尘量低、产生较少粉尘，在无尘室中使用十分理想

抗微动磨损

抗微动磨损保护，降低滑动摩擦微震动产生的噪声

03 · 推荐应用



适用于无尘室环境下的往复直线运动机械元素，如：

- 滑动轴承
- 蜗轮蜗杆
- 齿轮齿条
- 滑块 · 滑轨
- 齿轮
- 丝杆
- 转轴

包装方式 PACKAGING

1kg / 桶

未开封全密封保质期 5 年

订货号　122146

版本号　VG10085

发布日期　2026.01.02

04 · 典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F（25°C）	0.90
滴点 ASTM D-2265	> 250°C
粘度 cSt @40°C	200
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596，N	3800
工作温度，°C	-40 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn · Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有 · Cleanlub R200 低发尘润滑剂 · 版本号 VG10085（2026.01.02）