比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

PSEINU LUBRICANTS (ZHUHAI) CO., LTD



编号 R023

Rublue Z730

EPDM 橡胶润滑脂

EPDM RUBBER LUBRICANT · TECHNICAL DATA SHEET

-40~180°C	0%	2100 N	5 年
工作温度范围	EPDM 橡胶相容性变化率	四球测试 ASTM D2596	未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

- EPDM 胶在 100°C 环境下浸泡 70 小时，体积变化率可控制在 0~5%
- 挥发性极低，高温下不扩散、不污染产品，信任度高
- 基础油粘度低且含量高，能够提供极低的摩擦系数
- 抗磨性、粘附性、耐水性突出，摩擦系数极低，能在橡胶表面形成稳定润滑膜
- 与橡胶接触兼容性良好，不会导致 O 型圈收缩与膨胀

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

特别适用于 EPDM 橡胶等对大多数油脂敏感的橡胶 O 型圈，及金属间的滑动接触式轴装配、O 型圈及缸体摩擦使用、O 型圈和阀套摩擦副、气缸活塞的密封件和缸筒摩擦副的长寿命润滑。

- 阀门、管道、净水设备、卫浴 EPDM 密封圈
- 新能源设备、电缆接头橡胶密封件
- 橡胶 / 塑料件装配润滑

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F（25°C）	1.94
滴点 ASTM D-2265	无
粘度 cSt @ 40°C	20
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	265–295
橡胶相容性 EPDM 橡胶 ASTM D4289，%	0
四球测试 ASTM D2596，N	2100
工作温度 °C	-40 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式：1kg / 罐装 · 订货号 101083

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 · SEIVIO © 版权所有

info@seivio.cn
Tel: 0756-6840696