



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

TDS 编号 C091

Cusclub R232

蠕动泵软管润滑脂

专为蠕动泵转子滚轮与柔性软管之间的摩擦界面定制，针对高频挤压-回弹循环工况深度优化，实现长效护管、降噪降温。



-40 ~ 180°C

工作温度范围

3100 N

四球测试 ASTM D2596

5 年

密封保质期

产品描述

塞维欧 Cusclub R232 蠕动泵软管润滑脂是由皂基稠化剂、改性硅油为基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成。作为专为蠕动泵转子滚轮与柔性软管之间摩擦界面定制的高性能特种润滑材料，针对高频挤压-回弹循环工况深度优化，解决普通油脂易损伤软管、快速失效的痛点，实现长效护管、降噪降温的效果。

皂基稠化剂

改性硅油基础油

抗氧化·防腐蚀添加剂

推荐应用



工业级蠕动泵「软管-滚轮」摩擦界面的长效润滑



橡胶与橡胶、金属与橡胶接触面的润滑防护



热塑性合成橡胶（TPE）、氟橡胶等蠕动泵软管专用

性能特点



减摩耐磨

降低滚轮挤压软管时的摩擦，大幅延长软管使用寿命

01



导热散热

将软管反复挤压产生的热量传导至泵壳体，防止软管老化

02



降噪

减少滚轮与软管之间的摩擦与撞击噪音

03



软管材料兼容

EPDM、TPE、氟橡胶等主流软管材料零腐蚀，无增塑剂抽取问题

04



耐化学腐蚀

可抵御酸碱，适配化工、化学等高清洁度应用场景

05

典型数据

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.90
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @ 25°C	1000
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	275-310
四球测试，ASTM D2596，N	3100
工作温度，°C	-40 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式



包装规格

20kg / 桶装

订货号 234130



技术文件版本

VG10085

2026.01.02

联系方式



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

✉ info@seivio.cn

☎ 0756-6840696



扫码访问 SEIVIO 官网